

# Лак Multitop Hi-Clear

## Тип 2:1 (150 - 7150)

### Использование

- Смешивание с отвердителем (по весу)

150-7150	2	:	1	150-7110, 7120, 7130
----------	---	---	---	-------------------------

- Разбавление (по весу)

К смеси лака и отвердителя (100%) добавить 10-20% разбавителя.

### Время жизни готовой смеси

Температура в камере	10°C	20°C	30°C
Время жизни	3ч	2ч	1ч

### Время сушки

	150-7110	150-7120	150-7130
На отлип	7 мин	12 мин	18 мин
До полировки	60°C x 30 минут		
До оклеивания скотчем	60°C x 35 минут		
Устойчивость к погодным факторам	60°C x 30 мин + 14 часов при нормальной температуре		
Устойчивость к бензинам	60°C x 30 мин + 18 часов при нормальной температуре		
Полное отверждение	60°C x 60 минут		